

AGLAIA Aquasol Vorstreichfarbe


Wasserverdünnbare, weiß-matte Ölfarbe für Vor- und Zwischenanstriche im Innenbereich

A) Volldeklaration (»gläserne Rezeptur«)

		Gew. %
1. Bindemittel		
Leinöl-/Leinölstandöl-Naturharz-Verkochung	_____	18,5 – 19,5
Verestertes Leinöl/Leinölstandöl	_____	4,5 – 5,5
2. Pigmente		
Titandioxid	_____	16,5 – 20,5
Chromoxidgrün	_____	0
Eisenoxide	_____	0
Mischphasenpigmente	_____	0
organische Pigmente	_____	0
3. Füllstoffe		
Talkum/Feldspat/Aluminiumsilikat	_____	4,0 – 5,5
Kreide/Calcit/Calciumcarbonat	_____	12,0 – 14,0
4. Lösemittel		
Organische Lösemittel	_____	0
Wasser	_____	35,0 – 40,0
5. Additive		
Sikkative (Fe, Metallgehalt)	_____	0,01
Verdickungsmittel	_____	1,50
Netzmittel, Fettsäurederivate	_____	1,10
Entschäumer	_____	0,30
Hautverhinderungsmittel	_____	0,06
6. Topfkonservierung		
BIT	_____	< 0,05
CMIT/MIT (3:1)	_____	< 0,0015
7. Filmkonservierung	_____	0

B) Rohstoffbasis

- A) Nachwachsende Rohstoffe, z.B. Harze und Öle auf pflanzlicher Basis
- B) Mineralische Rohstoffe, z.B. Kreide
- C) Wasser
- D) Synthetische Rohstoffe



Anteil der **regenerierbaren** und **mineralischen Rohstoffe** (Kat. A, B, C) am Produkt: **98,3 %**

Mit diesem Datenblatt informieren wir freiwillig und weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus über die Zusammensetzung und Rohstoffbasis unserer Produkte im Sinne des Verbraucherschutzes und der Produkttransparenz. Sämtliche Angaben sind unverbindlich und basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. Bei Erscheinen einer Neuausgabe verliert dieses Datenblatt automatisch seine Gültigkeit. Bitte beachten Sie zu allen Fragen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes, der Stoffbezeichnung, Klassifizierung und Kennzeichnung unsere Sicherheitsdatenblätter in ihrer aktuellen Fassung.