

# AGLAIA Holzgrund


Leinöl/Harzgrundierung mit hervorragendem Eindringvermögen für rohes Holz im Innenbereich

## A) Volldeklaration (»gläserne Rezeptur«)

		Gew. %
<b>1. Bindemittel</b>		
Leinöl/Leinölstandöl	_____	60,0 – 70,0
Verestertes Kolophonium-Hartharz	_____	2,5 – 7,5
<b>2. Pigmente</b>		
Titandioxid	_____	0
Chromoxidgrün	_____	0
Eisenoxide	_____	0
<b>3. Füllstoffe</b>		
Talkum/Siliciumdioxid/Kieselgur	_____	0
Kreide/Calcit/Calciumcarbonat	_____	0
Schwerspat	_____	0
<b>4. Lösemittel</b>		
Kohlenwasserstoffe (Isoalkane, Cycloalkane < 2 % Aromaten)	_____	27,5 – 32,5
Orangenterpene	_____	0,5 – 0,9
Wasser	_____	0
<b>5. Additive</b>		
Sikkative (Mn/Sr/Ca: Metallgehalte)	_____	0,04/0,06/0,07
Verdickungsmittel	_____	0
Netzmittel, Fettsäurederivate	_____	0,1 – 0,3
Hautverhinderungsmittel	_____	0,1
<b>6. Topfkonservierung</b>	_____	0
<b>7. Filmkonservierung</b>	_____	0

## B) Rohstoffbasis (Festkörper)

- A) Nachwachsende Rohstoffe, z.B. Harze und Öle auf pflanzlicher Basis
- B) Mineralische Rohstoffe
- C) Synthetische Rohstoffe



Anteil der **regenerierbaren Rohstoffe** (Kat. A, B) am **ausgehärteten Anstrich (Festkörper)**: **95,8 %**

Mit diesem Datenblatt informieren wir freiwillig und weit über die gesetzlichen Vorgaben hinaus über die Zusammensetzung und Rohstoffbasis unserer Produkte im Sinne des Verbraucherschutzes und der Produkttransparenz. Sämtliche Angaben sind unverbindlich und basieren auf unserem aktuellen Kenntnisstand. Technische Änderungen im Zuge der Produktentwicklung bleiben vorbehalten. Bei Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Datenblatt automatisch seine Gültigkeit. Bitte beachten Sie zu allen Fragen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes, der Stoffbezeichnung, Klassifizierung und Kennzeichnung unsere Sicherheitsdatenblätter in ihrer aktuellen Fassung.